



PMO

Performansı kanıtlanmış kağıt makinesi yağı

Ürün açıklaması

PMO, uzun bir hizmet ömrü boyunca güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmış, seçilmiş mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş, performansı kanıtlanmış bir kağıt makines madeni yağları serisidir.

Performansı kanıtlanmış PMO, 150, 220 ve 320 ISO viskozite derecelerinde mevcuttur.

Ürünün öne çıkan yönleri

- Kanıtlanmış aşınma koruması
- Dayanıklı pas ve korozyon direnci
- İyi ultra ince filtrelenebilirlik

Müşteriye sunduğu faydalar

- Güvenilir ultra ince filtrelenebilirlik sağlamak için seçilmiş mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiştir
- Güvenilir aşınma koruması ve yük taşıma performansı, bileşen hizmet ömrünü uzatır
- Dayanıklı pas koruması bakım maliyetlerini azaltır
- Hızlı su ayrımı yağlama performansını korur
- Dayanıklı katkı teknolojisi, santrifüj ve ultra ince filtreleme ile tükenmeye karşı dayanıklıdır
- İyi oksidasyon stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda yağın yoğunlaşmasına karşı dirençlidir
- Kanıtlanmış teknoloji ürünü dispersanlar rulmanları temiz tutar ve tortu birikimini önler
- İyi köpük bastırma performansı
- Kritik rulman ve dişli kutusu bileşenlerindeki demir, bakır ve diğer metal alaşımları için korozyon değildir

Kullanıldığı Yerler

- PMO serisi, kağıt makinelerinin sirkülasyon sistemlerinde, dişli tahrik ünitelerinde ve endüstriyel uygulamalardaki pompalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Not: PMO, PMO XL ve Auriga EP ile uyumludur

Tipik test verileri

Test	Test yöntemleri	Sonuçlar		
Viskozite Derecesi		150	220	320
Ürün Kodu		31480	31481	31482
Renk	ASTM D1500	3	3,5	4,5
Kinematik viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	150	220	320
Kinematik viskozite, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,5	18,9	23,8
Viskozite Endeksi	ISO 2909	96	96	96
Parlama noktası, °C	ASTM D92	226	278	256
Akma Noktası, °C	ASTM D5950	-6	-6	-12
Yoğunluk, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,892	0,899	0,889
Demülsibilite, 82°C, dk	ASTM D1401	5	15	15
TAN, mg KOH/g	DIN 51558-1	0,39	0,47	0,42
Bakır korozyonu (3 sa, 100°C)	ISO 2160	-	1A	-
Çelik korozyonu B (24 sa)	ISO 7120	-	Geçer	-
Köpük Sek. I (üflemeden sonra), ml	ASTM D892	0	10	0
Köpük Sek. I (10' bekletmeden sonra), ml	ASTM D892	0	0	0
Köpük Sek. II (üflemeden sonra), ml	ASTM D892	50	10	50
Köpük Sek. II (10' bekletmeden sonra), ml	ASTM D892	0	0	0
FZG Hasarlı Yük (a/8.3/90)	DIN 51354	12	12	12

Normal veriler başlığı altında verilen bilgiler, bir şartname teşkil etmemekle birlikte, güncel üretime dayalı bir gösterim olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu, önceki tüm baskıların ve bu baskılar kapsamında belirtilen bilgilerin yerine geçer.

Açıklama Chevron, bu ürünün, Ürün Bilgi Formunda özellikle belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanımından doğacak hiçbir kayıp ve zarar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Mevcut bilgilere dayalı olarak bu ürünün, amacına ve Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS) kapsamındaki önerilere uygun olarak kullanıldığında sağlık açısından herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep üzerine yerel satış ofisinizden veya İnternet üzerinden temin edilebilir. Bu ürün, kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Bir **Chevron** şirketi ürünüdür